




# EASY LIVING SPIRIT - SERENITE



**UPEC**  
CSTB  
U3P3E1CO

13/296



<b>Structure</b>	<b>Moquette à velours Saxony frisé</b>	<b>Envers</b>	<b>Double dossier</b>	<b>Largeur à la pièce</b>	
Construction	Tufted carpet, Saxony frisé pile	Backing	Action back	Width in Roll	
Herstellungsverfahren	Getufteter Velours Saxony Frise	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	
Fabricagemetode	Getuft tapijt, Saxony frise	Rug	Textielrug	Rollbreedte	4m
Descripción	Moqueta de fibra Saxony rizada	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	
Struttura	Moquette velluto Saxony frisé	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksonski frise	Podklad	Action back	Szerokosc w rolce	
<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide teint masse recyclé Econyl</b>	<b>Comportement au feu</b>	<b>Cfl-s1 - collé sur ciment</b>	<b>Largeur à la coupe</b>	
Pile material	100% recycled solution dyed nylon Econyl	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	
Polmaterial	100% PA Düsen gefärbt recyceltem Econyl	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	
Poolmaterialaal	100% PA in de massa geveerd gerecycleerd Econyl	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m
Composició	100% Poliamido tenida en massa reciclado Econyl	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	
Composizione	100% Poliammide tinto in massa riciclato Econyl	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	
Skład runa	100% Poliamid barwiony w masie recyklingu Econyl	Trudnozapalnosc	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	
<b>Poids de velours</b>		<b>Classement</b>		<b>Nombre de coloris</b>	
Pile weight		Wear Classification	U3P3E1CO	Colours	20
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	Classe 33 LC4	Erhältliche Farben	
Poolinsetzmasse	1100 g/m	Gebrauiksklasse	PRODIS N CA0096EE	Kleurenaantal	
Peso fibra		Clasificación	AgBB N Z-156.601-591	Cantidad de colores	
Peso felpa		Classificazioni	EPD N 20130011	Numero colori	
Gramatura		Klasifikacja		Liczba kolorów	
<b>Poids total - NF ISO 8543</b>		<b>HQE</b>	<b>Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b>	<b>Pose / Entretien / Traitement</b>	
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht	2110 g/m	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
<b>Épaisseur totale - NF ISO 1765</b>		<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du</b>			
Total thickness		Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des			
Gesamtdicke		environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit			
Totale massa	8,5 mm	Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et			
Altura total		optimisation : déclaration environnementale des produits.			
Spessore totale		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed			
Wysokosc całkowita		version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:			
		Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on			
		optimisation and construction products: Environmental products declaration.			
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>		<b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b>			
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	6,1 mm	Geluidsreductie	ΔLw 28 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego			
<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>		<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	48 p	Geluidsabsorptie	αw 0.2		
Galga - Densidad (puntos)	189600 p/m	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku			
		f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000		
		α.S	0,02 0,05 0,10 0,37 0,47 0,57		

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeżenie sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym ustronie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwicznymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeżenie sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym ustronie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwicznymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

EN 14041



DOP: 1009-119613

textile floor covering EN 1307

Edition : 27/11/2015



Made in France

**BALSAN**  
Surfaces textiles  
2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com